



نموذج إجابة امتحان تكنولوجيا طباعة الالياف السليلوزية

الفرقة الثالثة لائحة قديمة

الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٨ - ٢٠١٩

(١٥ درجة)

إجابة السؤال الأول:

١. ألياف المانيل من الياف السليلوز البذرية. (X) الورقية او القطن او الكابوك
٢. من الروابط القوية في السليلوز الروابط التساهمية الجلوكوسيديه. (X) الغير قوية . لا توجد روابط قوية في السليلوز
٣. تعتبر كربونات البوتاسيوم من القلويات المتوسطة. (✓)
٤. لا يتأثر القطن بالاحماض المخففة سواءً الباردة أو الساخنة. (X) على الساخن تسبب هيدروكسيز للقطن
٥. الصبغات النشطة الالفاتييه Aliphatic reactive group تتفاعل مع السليلوز بتفاعل الإضافة. (✓)
٦. لا يمكن طباعة Burn out على الاقمشة القطنية ١٠٠% او المخلوطة على حد سواء. (X) لا تتم على القطن ١٠٠% وتتم على المخلوطة.
٧. تستخدم الالجينات ذات اللزوجة المنخفضة Low viscosity للاقمشة السمكة. (✓)
٨. تتميز مجموعة صبغات البرسيون M النشطة كيميائيا بثباتها العالي تجاه الضوء والغسيل. (✓)
٩. يتكون النشا من بيتا جلوكوبيرانوز. (X) القطن او الفا
١٠. يؤدي السيلكون وظيفة مزدوجة فهو يستخدم كمحسنات للملمس (ناعم) للمناطق المطبوعة بالبيجمنت، كما يحسن من الثبات ضد الاحتكاك الجاف. (✓)
١١. تعتبر مخضبات معقدات الفلز من المخضبات العضوية لاحتوائها على الكربون. (X) الغير عضوية
١٢. طباعة ال Burn out عملية رخيصة وغير مكلفة. (X) عملية مكلفة وغالية الثمن
١٣. تتم عملية الغسيل للصبغات المباشرة على السليلوز بالشطف بالماء البارد. (✓)
١٤. الكيتوفورم هي الصورة الذائبة المختزلة لصبغة الاحواض. (X) الليكوفورم
١٥. تتميز ملونات البيجمنت بثباتها الممتاز للضوء والاحتكاك. (X) ثبات الاحتكاك ضعيف



(١٥ درجة)

إجابة السؤال الثاني: قارن بين ما يلي

أ. تأثير الأحماض والقلويات على السليلوز.

تأثير الأحماض:

يختلف تأثير الأحماض على الأقطان حسب درجة تركيز الحمض ونوعه فالأحماض المعدنية المخففة على البارد لا تكاد تحدث تأثير ملحوظاً على القطن بينما الأحماض المعدنية في درجة الحرارة المرتفعة فإنها تضعف من قوة القطن وتحوله لتركيب آخر (هيدروسيلوز)، أما الأحماض المركزة فتأثيرها أشد وقد يؤدي هذا التأثير إلى تحلل القطن كل حمض يحلل السليلوز. حامض الكبريتيك المركزة الباردة (٨٠٪) يعمل على تضخم القطن ثم اذابته. حيث يتم كسر الروابط الجلوكوزيد (glucoside links) في السلاسل الرئيسية، مما يقلل من قوة الشد من الألياف لإعطاء عيب يعرف باسم التدهور الحمضي (acid tendering). ويمكن كتابة معادلة التحلل على النحو التالي:



تأثير القلويات ومحلول الملح:

لا يتأثر القطن بالقلويات المخففة سواءً الباردة أو الساخنة وعلى ذلك تستخدم الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم في العمليات التحضيرية للتبييض، أما القلويات المركزة فتؤثر على القطن محدثة فيه الكثير من التغييرات في خواصه الكيميائية والطبيعية وقد تم استخدام هذه الخاصة في عملية المرسرة والتي تؤدي في خيوط القطن إلى زيادة في المتانة واللمعان والقابلية لامتناس الصبغات.

ب. طرق التثبيت التحميص Thermo-fixation و التبخير Steaming

التبخير Steaming

التحميص Thermo-fixation

تتم عند ١٠٢ : ١٠٥ م^٥ : ١٢٠ م^٥
تستغرق وقت أطول من ١٠ : ١٥ ق
تعطي ألوان أكثر زهاء
تحتاج الى كمية يوريا اقل

تتم عند ١٥٠ : ١٧٠ م^٥
تستغرق وقت قليل، من ٠,٥ : ٣ ق
تعطي ألوان اقل زهاء
تحتاج الى كمية يوريا أكثر

ج. صبغات مباشرة عادية (ذاتية التجانس) و (غير ذاتية التجانس) مجموعات (A-B-C).


تقسم الصبغات المباشرة الى ثلاث مجموعات (A-B-C).

١. المجموعة A: صبغات مباشرة عادية (ذاتية التجانس):

أ. لهذه المجموعة خصائص تجانس لوني جيدة ، وهذا يعطي صباغة متجانسة حتى عندما تضاف الاملاح عند بداية عملية الصباغة.

ب. تحتوي على مجموعة أزو (N=N) أو مجموعتين Diazo أو ثلاث مجاميع أزو Triazo.

ج. كما تحتوي على مجموعة امينو (NH₂) ومجموعة سلفونيك (SO₃Na).



٢. المجموعة B: صبغات مباشرة غير ذاتية التجانس ويمكن السيطرة عليها بالملح

هي صبغة يمكن التحكم فيها بإضافة أملاح وهذه الصبغة ذات خصائص هجرة وتجانس أضعف نسبياً وتتميز هذه الصبغات بعد إجراء بعض المعالجات بثباتها الجيد للضوء والغسيل وكلها قادرة على تكوين معقدات غير ذائبة تترسب داخل الألياف.

مثال عند المعالجة بأملاح النحاس يتكون معقدات نحاس غير ذائبة تترسب داخل الألياف وتكون صالحة لصبغة الاقمشة التي تتعرض للغسيل كثيراً مثل اقمشة السيدات.

٣. المجموعة C: صبغات مباشرة غير ذاتية التجانس وحساسة جداً للملح ويسيطر عليها بدرجة


مراقبة إضافية عن طريق درجة الحرارة للحصول على صباغة متجانسة.

(١٥ درجة)

إجابة السؤال الثالث:

بما تفسر :


١. لماذا يفضل الجينات الصوديوم كمتخن في عجينة الطباعة بالصبغات النشطة للأقمشة القطنية بدلا من النشا كمتخن؟



Alginic Acid

Starch

- الجينات الصوديوم عند ذوبانها في الماء تتأين وبالتالي تحمل شحنة سالبة ومعظم الصبغات النشطة تحمل شحنة سالبة فيحدث بينهما تنافر مما يسهل انتقال الصبغة من السطح الخارجي (الطباعي) الى الخامة.



- مجموعات OH الموجودة في الجينات الصوديوم في ذرة الكربون (٢ ، ٣) داخل الحلقة مما يجعل تفاعلها في الصبغة أصعب منه في حالة استخدام النشا.
- تحتوي الجينات الصوديوم على مجموعة كربوكسيلية كحولية ولكنها في وضع خامل لا تتفاعل مع الصبغة. تحت اشعة X وجد ان المسافات البينية بين ذرتين الكربون (٢ ، ٣) في حالة النشا ١٠,٣ انجستروم بينما في حالة الجينات الصوديوم ٨,٧ انجستروم وبالتالي كلما زادت المسافات كلما سهل كسر الرابطة في النشا وتكون انشط منها في حالة الجينات الصوديوم الخامة



أثبتت التجارب عدم نجاح هيدروسلفيت الصوديوم في طباعة الاقمشة وذلك للأسباب الآتية:

أ. عدم ثبات عجائن الطباعة المحتوية على هيدروسلفيت الصوديوم في تركيبها في الهواء الجوي ويحدث لها تفكك ويتأكسد معطيا كبريتيت الصوديوم والذي يطبعه قد يؤثر على اللون.



ب. صعوبة ذوبانها في عجائن الطباعة.

ج. رائحتها الكريهة والتي تلتصق بالخامة والتي يصعب ازلتها الا بتكرار الغسيل.

د. لذا لا يمكن استخدامها كمادة مختزلة في عجائن الطباعة.

٢. الحصول على ظلال عديدة عند اجراء عملية هلجنة للثيوانديجو (مثل الكلور والبروم)

عند اجراء عملية هلجنة للثيوانديجو نحصل على العديد من الظلال الحمراء ذات ثبات عالية.

أ. عند اجراء عملية الهلجنة باستخدام ذرات كلور يمكن الحصول على لون ازرق زاهية اللون وذلك بزيادة ذرات الكلور.

ب. عند استخدام ذرات البروم يميل اللون الى الأخضر ويزداد الأخضر بزيادة ذرات البروم ويلاحظ أنه إذا ازداد عدد ذرات البروم عن الحد المطلوب يقل ذوبان مركب leuco form

٣. استخدام الجليسين Glycin CD في طباعة الاقمشة المخلوطة بوليستر/قطن بنوع واحد من الصبغات السيليسترين Cellestren Dyes.

طريقة طباعة السيليسترين:

١. يعمل الماء على انتفاخ الشعيرات أولا ويساعد على دخول جزيئات المذيب كمساعد وفي هذه الحالة يستخدم الجليسين Glycin CD الى داخل الشعيرات حيث انه حجمه كبير للدرجة انه لا يتبخر اثناء مرحلة التثبيت. ولكن في نفس الوقت صغير للدرجة التي تجعله يتخلل للمسام الداخلية لشعيرات القطن وفي هذه الحالة فإن الماء يعمل كمادة انتفاخ وتوصيل المذيب وحتى هذه اللحظة فإن جزيئات الصبغة تظل على السطح الخارجي لشعرة القطن.

٢. بعد التجفيف فإن الماء يتبخر أما المذيب فإنه يظل كما هو في الداخل على هيئة مستحلب وجزء من هذا المنتج يظل على سطح الشعيرة.

٣. أثناء التثبيت عند درجة حرارة عالية فإن صبغة السيليسترين تذوب في المذيب جليسين CD ثم يبدأ بعد ذلك النفاذ داخل الشعيرات.



٤. أثناء التبريد، بعد التثبيت فإن الصبغة تنفصل عن المذيب وتظل محبوسة داخل التركيب الداخلي لشعيرات القطن.
٥. وفي مرحلة الغسيل النهائية يتم التخلص من المذيب وأي صبغة عالقة على السطح فقط. اما الصبغة الموجودة داخل الشعيرات فهي تكون ثابتة لمثل عمليات الغسيل هذه.
٦. ويلاحظ ان صبغة السيليسترين تنفذ داخل التركيب الداخلي لشعيرات القطن على هيئة محلول جزيئي وبالتالي فإنه لا يمكن الخروج منها مرة أخرى حيث يتكسر هذا المحلول وتنفصل جزيئات الصبغة التي لا تذوب في الماء.

(١٥ درجة)

إجابة السؤال الرابع:

تتبع سير القماش في طباعة الاقمشة السليلوزية بالإزالة البيضاء بالصبغات النشطة (في وسط قلوي ومتعادل) مع ذكر مكونات العجينة.

الطباعة بالإزالة Discharge printing:

صبغة ← طباعة بالإزالة ← تجفيف ← تثبيت ← غسيل ← تجفيف

Dyeing (padding) → Discharge printing → Drying → Steaming → washing off → Drying

معنى كلمة الإزالة هي تدمير أو تكسير (اختزال) جزيئات الصبغة في الأماكن المطبوعة أثناء التبخير. ويوجد نوعان من الإزالة (إزالة بيضاء white discharge) وإزالة ملونة (colored discharge).

الإزالة البيضاء تتم بطريقتين اما باستخدام قلوي ، أو بالطريقة المتعادلة.

أ) إزالة بيضاء في وسط قلوي Alkaline white discharge printing:

مكونات عجينة الطباعة باستخدام القلوي

Tragacanth 6%	متخن	٣٠٠ جم / كجم
Acramine white TC	عجينة بيضاء	٢٠٠ جم / كجم
Rongalite C	عامل اختزال	١٢٠ جم / كجم
Water	ماء	٣٢٠ سم ^٣
Pat ach K ₂ CO ₃	قلوي	٦٠ جم / كجم
		١٠٠٠ جم / كجم

ب) إزالة بيضاء في وسط متعادل Neutral white discharge printing:

مكونات عجينة الطباعة



كلية الفنون التطبيقية
جامعة بنها

Tragacanth 6%	متخن	٣٠٠ جم / كجم
Acramine white TC	عجينة بيضاء	٢٠٠ جم / كجم
Rongalite C	عامل اختزال	١٥٠ جم / كجم
Water	ماء	٣٢٠ سم ^٣
	توازن بين الماء والمتخن	<u>Y جم / كجم</u>
		١٠٠٠ جم / كجم

مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح

د. محمد مسعد